

21.09.2026 TARİHLİ YAZI

Onarım mı, astar yenileme mi? Üç belirleyici bulgu

Hedefli onarım çoğu zaman daha ekonomik çözümdür: Hâlâ taşıyanı korur, yalnızca aşınanı değiştirir. Ancak üç bulguda onarım, yalnızca yanındaki bir sonraki zayıf noktaya kadar dayanır.

Belirleyici olan, astarın yalnızca yüzeyinin mi yoksa taşıyıcı yapısının mı — kalan duvar kalınlığı, izolasyon, ankrajlar — etkilendiğidir. Taşıyıcı yapı etkilenmişse yeniden kurulur: izolasyondan ankrajlara, bitmiş açıklığa kadar.

Bulgu ve karar	
☐ **Kalan kalınlık geniş alanda tükenmiş**	Astar yenileme — her onarım yalnızca yanındaki bir sonraki ince noktaya kadar dayanır
☐ **Aynı işletme şeklinde dış yüzey sıcaklığı artıyor**	İzolasyon işlevini yitirmiş, hasar aşınma katmanının arkasında — astar yenileme
☐ **Metal ankrajlara kadar ilerlemiş**	Yalnızca yüzey değil, taşıyıcı yapı etkilenmiş — astar yenileme
☐ **Yeterli kalan duvar kalınlığında yerel aşınma**	etkilenen bölgenin hedefli onarımı
☐ **Renk değişimsiz tekil çatlaklar**	gözlemleyin, fotoğraflayın, tarih atın — değişirse onarın
☐ **Şarj açıklığında veya kapıda kopmalar**	Daha tok malzemeyle kısmi onarım, nedeni işletmede netleştirin



Bulgu: Astar çelik gövdeye kadar kırılmış



Yeniden yapım: yeni izolasyon katmanı üzerinde ankraj düzeni

Sık yapılan hatalar

- İşlevini yitiren izolasyonun üzerine yeni aşınma katmanı: Yüzey yeni görünür, hasar arkada ilerlemeyi sürdürür.
- Kalan duvar kalınlığını yüzeyde ızgara düzeninde değil, yalnızca gözle en ince görünen noktada ölçmek.
- Kararı ancak duruşta vermek: O zaman daha büyük kapsam için malzeme, zaman ve ekip eksik kalır.

UYGULAMADAN NOT

Kalan duvar kalınlığını ve dış yüzey sıcaklığını sabit noktalarda düzenli ölçün. Böylece “onarım mı, astar yenileme mi?” sorusu duruşta çoktan yanıtlanmış olur — malzeme ve ekip de hazırdır.

Ünitenizle ilgili sorunuz mu var?

Astarı, bölgeleri ve durumu inceliyoruz — iş günlerinde 24 saat içinde geri dönüş.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/tr/fachwissen